

【埼玉中央生コン協同組合】

単位水量指定における混和剤の使用区分表

○: AE減水剤、●: 高性能AE減水剤、夏期期間^{注)}: 7月1日～9月15日、標準期: 夏期以外

呼び方	N・BBセメント					
	W=175kg/m ³ 以下		W=180kg/m ³ 以下		W=185kg/m ³ 以下	
	標準期	夏期	標準期	夏期	標準期	夏期
24-15	○	●	○	○	○	○
27-15	○	●	○	○	○	○
30-15	○	●	○	○	○	○
33-15	●	●	○	●	○	○
36-15	●	●	●	●	○	●
39-15	●	●	●	●	●	●
24-18	●	●	●	●	○	○
27-18	●	●	●	●	○	●
30-18	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●
36-18	●	●	●	●	●	●
39-18	●	●	●	●	●	●

呼び方	Hセメント					
	W=175kg/m ³ 以下		W=180kg/m ³ 以下		W=185kg/m ³ 以下	
	標準期	夏期	標準期	夏期	標準期	夏期
24-15	●	●	○	●	○	○
27-15	●	●	○	●	○	○
30-15	●	●	○	●	○	○
33-15	●	●	●	●	○	●
36-15	●	●	●	●	●	●
39-15	●	●	●	●	●	●
24-18	●	●	●	●	○	●
27-18	●	●	●	●	●	●
30-18	●	●	●	●	●	●
33-18	●	●	●	●	●	●
36-18	●	●	●	●	●	●
39-18	●	●	●	●	●	●

呼び方	Mセメント					
	W=175kg/m ³ 以下		W=180kg/m ³ 以下		W=185kg/m ³ 以下	
	標準期	夏期	標準期	夏期	標準期	夏期
24-15	○	○	○	○	○	○
27-15	○	○	○	○	○	○
30-15	○	●	○	○	○	○
33-15	●	●	○	●	○	○
36-15	●	●	●	●	○	○
39-15	●	●	●	●	●	●
24-18	●	●	○	●	○	○
27-18	●	●	●	●	○	●
30-18	●	●	●	●	○	●
33-18	●	●	●	●	●	●
36-18	●	●	●	●	●	●
39-18	●	●	●	●	●	●

注) 本表の夏期は、コンクリートの練上がり温度が最も上昇すると予想される盛夏の期間で、JASS5の暑中期間、日平均気温の平年値25℃超と異なります。